

Mineral-Leichtputz KR/R

Mineralischer Leichtputz aus genormten Bindemitteln und kornabgestuften Leichtzuschlägen in Kratzputzstruktur und Rillenputzstruktur



Anwendungsbereich

Zur Erzielung dekorativer, wetterbeständiger, mineralischer Oberflächen in den Brillux WDV-Systemen in Verbindung mit WDVS Pulverkleber 3550, WDVS Pulverkleber VZ 3600, WDVS Klebe- und Armierungsmörtel L 3500 oder WDVS Leichtmörtel XL 3532. Darüber hinaus einsetzbar auf ebenen, mineralischen Untergründen, z. B. Außenputz (Druckfestigkeitskategorie CS II–CS III).

Eigenschaften

- für außen
- Trockenmörtel aus genormten mineralischen Bindemitteln
- sehr haftfest auf mineralischen Untergründen
- entspricht der Putzmörtelgruppe PII nach DIN 18550
- lange verarbeitungsoffene Zeit
- äußerst wasserdampfdiffusionsfähig
- im System geprüft als Schlussbeschichtung im Brillux WDV-System
- leicht verarbeitbar

Werkstoffbeschreibung

Farbtöne 0095 weiß
Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Sorten und Struktur	Mineral-Leichtputz KR K2 3664	Kratzputzstruktur
	Mineral-Leichtputz KR K3 3622	Kratzputzstruktur
	Mineral-Leichtputz KR K4 3669	Kratzputzstruktur
	Mineral-Leichtputz KR K5 3632	Kratzputzstruktur
	Mineral-Leichtputz R K2 3660	Rillenputzstruktur
	Mineral-Leichtputz R K3 3621	Rillenputzstruktur
	Mineral-Leichtputz R K4 3670	Rillenputzstruktur
	Mineral-Leichtputz R K5 3626	Rillenputzstruktur

Werkstoffbasis Hydraulische Bindemittel mit Silikatzusätze

Schüttdichte ca. 1,2 g/cm³

Verpackung 25 kg Sackware, 1.200 kg Silo und 600 kg Big-Bag

Verarbeitung

Wasserzugabe	ca. 7–8 Liter je 25 kg Sack bei Mineral-Leichtputz KR (Kratzputzstruktur) ca. 7 Liter je 25 kg Sack bei Mineral-Leichtputz R (Rillenputzstruktur) Jeder Mischung konstant die gleiche Menge Wasser zusetzen bzw. auf gleiche Konsistenz einstellen.																
Abtönen	Nicht abtönen.																
Verträglichkeit	Nicht mit andersartigen Materialien mischen.																
Anmischen	Mineral-Leichtputz und Wasser mit einem leistungsstarken Rührwerk (mind. 900 Watt) und rechtsgewendeltem Rührstab (Putzrührstab) oder Durchlaufmischer zu einem knollenfreien, pastösen Mörtel ansetzen. Nach einer Reifezeit von ca. 10 Minuten noch einmal kurz aufrühren und innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.																
Auftrag	Den angemischten Putz mit einem rostfreien Edelstahlglätter auftragen, auf Korngröße abziehen und mit dem Kunststoffglätter 3791 oder dem Polyurethan-Reibebrett 3781 abreiben. Zur Vermeidung von Ansätzen den Putz nass in nass verarbeiten. Insbesondere bei größeren Flächen empfehlen wir, hierzu ausreichend Arbeitskräfte einzusetzen. Mineral-Leichtputz KR / Kratzputzstruktur kann auch mit geeigneten Schnecken- und Mischpumpen verarbeitet sowie mit geeigneten Förderanlagen trockenverblasen werden. Die maschinelle Verarbeitung von Mineral-Leichtputz R / Rillenputzstruktur ist nicht möglich.																
Verbrauch	<table><tr><td>Mineral-Leichtputz KR K2 3664</td><td>ca. 2,3–2,5 kg/m²</td></tr><tr><td>Mineral-Leichtputz KR K3 3622</td><td>ca. 2,7–2,9 kg/m²</td></tr><tr><td>Mineral-Leichtputz KR K4 3669</td><td>ca. 3,7–3,9 kg/m²</td></tr><tr><td>Mineral-Leichtputz KR K5 3632</td><td>ca. 4,6–4,8 kg/m²</td></tr><tr><td>Mineral-Leichtputz R K2 3660</td><td>ca. 1,7–1,9 kg/m²</td></tr><tr><td>Mineral-Leichtputz R K3 3621</td><td>ca. 2,2–2,4 kg/m²</td></tr><tr><td>Mineral-Leichtputz R K4 3670</td><td>ca. 2,7–2,9 kg/m²</td></tr><tr><td>Mineral-Leichtputz R K5 3626</td><td>ca. 3,2–3,4 kg/m²</td></tr></table> Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.	Mineral-Leichtputz KR K2 3664	ca. 2,3–2,5 kg/m ²	Mineral-Leichtputz KR K3 3622	ca. 2,7–2,9 kg/m ²	Mineral-Leichtputz KR K4 3669	ca. 3,7–3,9 kg/m ²	Mineral-Leichtputz KR K5 3632	ca. 4,6–4,8 kg/m ²	Mineral-Leichtputz R K2 3660	ca. 1,7–1,9 kg/m ²	Mineral-Leichtputz R K3 3621	ca. 2,2–2,4 kg/m ²	Mineral-Leichtputz R K4 3670	ca. 2,7–2,9 kg/m ²	Mineral-Leichtputz R K5 3626	ca. 3,2–3,4 kg/m ²
Mineral-Leichtputz KR K2 3664	ca. 2,3–2,5 kg/m ²																
Mineral-Leichtputz KR K3 3622	ca. 2,7–2,9 kg/m ²																
Mineral-Leichtputz KR K4 3669	ca. 3,7–3,9 kg/m ²																
Mineral-Leichtputz KR K5 3632	ca. 4,6–4,8 kg/m ²																
Mineral-Leichtputz R K2 3660	ca. 1,7–1,9 kg/m ²																
Mineral-Leichtputz R K3 3621	ca. 2,2–2,4 kg/m ²																
Mineral-Leichtputz R K4 3670	ca. 2,7–2,9 kg/m ²																
Mineral-Leichtputz R K5 3626	ca. 3,2–3,4 kg/m ²																
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5 °C und bis max. +30 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Die Temperaturgrenzen sind auch während der Abbindezeit einzuhalten.																
Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch sofort mit Wasser.																

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Überstreichbar mit Extrasil 1911 nach ca. 5 Tagen.
Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und trocken. Anbruchgebände dicht verschließen. Material innerhalb von 12 Monaten verarbeiten.

Deklaration

Produkt-Code	ZP1 Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
---------------------	--

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig, verseifungsbeständig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Eine Hinterfeuchtung des Putzes, z. B. über Anschlüsse, Risse usw., muss ausgeschlossen sein. Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht in-takte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Pilz- und algenbefallene Flächen gründlich reinigen und mit Uni-versal-Desinfektionsmittel 542 * nachbehandeln. (* Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) Nicht tragfähige mineralische Beschichtungen, z. B. Kalk- und Silikatfarbenanstriche, mechanisch entfernen. Armierungsschichten nach Abbinde- und Trockenzeit (mind. 3 Tage bei +20 °C, 65 % r. F.) beschichten. Untergrundunebenheiten mit mineralischem Mörtel, z. B. Putz der Putzmörtelgruppe PII, ausgleichen. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Putzbeschichtung, außen

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussbeschichtung ¹⁾
Armierungsschichten, in den Brillux WDV-Systemen mit WDVS Pulverkleber 3550, WDVS Pulverkleber VZ 3600, WDVS Klebe- und Armierungsmörtel L 3500 oder WDVS Leichtmörtel XL 3532			Mineral-Leichtputz KR oder R, in gewünschter Körnung
unbehandelter, normal und schwach saugender mineralischer Außenputz (Druckfestigkeitskategorie CS II–CS III)		Putzgrundierung 3710	
stark saugende Untergründe, z. B. Altputz	je nach Erfordernis Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder Tiefgrund 545		

¹⁾ Bei farbiger Putzbeschichtung ist immer ein Egalisierungsanstrich mit Extrasil 1911 im Putzfarbton auszuführen.

Hinweise

Flächen abdecken

Umgebende Flächen besonders Glas, Klinker und Natursteine, sorgfältig abdecken.

Zusammenhängende Flächen

Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Anfertigung verwenden oder die benötigte Materialmenge mischen.

Farbige Beschichtung WDVS

Farbige Schlussbeschichtungen in den WDV-Systemen mit einem Hellbezugswert ≥ 20 sind ohne Einschränkungen ausführbar. Sollen Farbtöne mit einem Hellbezugswert < 20 zur Ausführung kommen sind die Farbtöne mit dem Brillux Beratungsdienst abzuklären.

Protect-Ausrüstung	Mineral-Leichtputz KR oder R kann nicht werkseitig mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet werden. Bei vorhandenem Algen- und Pilzbefall-Risiko empfehlen wir einen zweimaligen Egalisierungsanstrich mit Extrasil 1911 mit Protect-Ausrüstung auszuführen.
Oberflächenschattierungen nach Trocknung	Mineralische, hydraulisch härtende Putze trocknen je nach Witterung gegebenenfalls „wolkig schattierend“ auf. Diese generelle Charakteristik entspricht dem Stand der Technik, ist kein technisch-funktioneller Mangel und nicht zu beanstanden. Zur Erzielung einer gleichmäßig farbigen Oberfläche empfehlen wir, zusätzlich einen Egalisierungsanstrich auszuführen, bei farbiger Putzbeschichtung grundsätzlich.
Egalisierungsanstrich nach Trocknung	Der Egalisierungsanstrich erfolgt nach Abbindung der Putzbeschichtung nach ca. 5 Tagen (witterungsabhängig). Zur farbigen Gestaltung weißer Putze sind zwei Anstriche mit Extrasil 1911 erforderlich.
Charakteristische Struktürkörner	Bei den in den Putzen verwendeten Zuschlagstoffen handelt es sich um Naturprodukte, die vereinzelt, je nach Putzfarbton, als leicht dunklere oder hellere Struktürkörner erkennbar sein können. Hierbei handelt es sich um einen typischen Grundcharakter und natürliche Eigenschaften der Putzbeschichtungen. Dieses stellt keinen technisch-funktionellen Mangel dar und ist daher nicht zu beanstanden.
Schutz der Beschichtung	Bei der Verarbeitung, Trocknung und Durchhärtung sind die Flächen vor direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind und Feuchtigkeitseinwirkung durch z. B. Abplanen zu schützen. Nicht ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen unterhalb der Geländeoberfläche, an Sockelflächen oder Kellerhälsen einsetzen.
Bei waagerechten Flächen	Putzbeschichtungen nicht auf waagerechten Flächen einsetzen. Vorspringende Bauteile, z. B. Fensterbänke, Gesimse, Mauerkronen, müssen fachgerecht abgedeckt sein, um Schmutzabläufer und Durchfeuchtungen zu vermeiden.
Weitere Angaben	Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. Version I

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de