

## Voll- und Abtönfarbe 951

wasserverdünnbar, matt, hoch wetterbeständig, geruchsarm,  
mit hohem Färbevermögen, zum individuellen Abtönen von  
Dispersionsfarben, für außen und innen



### Anwendungsbereich

Zum individuellen Abtönen von Dispersionsfarben für den Außen- und Innenbereich. In Abhängigkeit der Zugabemenge auch in weiteren Dispersions-Materialien einsetzbar. Darüber hinaus einsetzbar zur farbigen Gestaltung, z. B. Absetzarbeiten, von Fassaden- und Innenflächen. Einsetzbar auf allen tragfähigen, mineralischen Untergründen, z. B. Putz, Beton und Faserzement.

### Eigenschaften

- wasserverdünnbar
- geruchsarm
- hoch wetterbeständig
- hohes Färbevermögen
- haftfest
- unverseifbar
- wasserdampfdiffusionsfähig
- für außen und innen
- sehr leicht verarbeitbar

### Werkstoffbeschreibung

| Farbtöne | Scala Nr. | Bezeichnung   |
|----------|-----------|---------------|
|          | 03.18.18  | 1121 zitrone  |
|          | 09.24.15  | 1305 mais     |
|          | 09.15.18  | 1101 curry    |
|          | 18.24.21  | 2000 aprikose |
|          | 27.18.27  | 3013 rose     |
|          | 27.12.27  | 3205 brombeer |
|          | 54.12.30  | 5200 azur     |
|          | 81.09.30  | 6005 schilf   |
|          | 81.09.24  | 6102 farn     |
|          | 12.09.27  | 8100 nougat   |
|          | 93.03.30  | 6130 olive    |
|          | 90.03.27  | 7010 schiefer |

## Werkstoffbeschreibung

|                       |                                                   |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Farbtöne</b>       | Scala Nr.                                         | Bezeichnung  |
|                       | 15.06.30                                          | 8017 mokka   |
|                       | –                                                 | 9900 schwarz |
| <b>Glanzgrad</b>      | matt                                              |              |
| <b>Werkstoffbasis</b> | Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion               |              |
| <b>Dichte</b>         | ca. 1,2–1,35 g/cm <sup>3</sup> , je nach Farbton. |              |
| <b>Verpackung</b>     | Standard: 500 ml, 5 l                             |              |

## Verarbeitung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdünnung</b>              | Bei Bedarf geringfügig mit Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Abtönen</b>                 | Mit allen Außen- und Innendispersionsfarben im beliebigen Verhältnis mischbar. Bei den verschiedenartigen Dispersions-Qualitäten ergeben sich auf Grund der Rohstoffzusammensetzung auch bei gleicher Zugabemenge von Voll- und Abtönfarbe 951 eventuell unterschiedlich Farbnuancen. |
| <b>Verträglichkeit</b>         | Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftrag</b>                 | Voll- und Abtönfarbe 951 kann im Streich-, Roll- und Airless-Spritzverfahren verarbeitet werden.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verbrauch</b>               | Ca. 140–170 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich, auf glatten Untergründen. Bei rauen Flächen erhöht sich der Verbrauch entsprechend. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.                                                                                        |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Werkzeugreinigung</b>       | Nach Gebrauch sofort mit Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Spritzdaten

| Spritzsystem | Düse                | Spritzwinkel | Druck   | Verdünnung |
|--------------|---------------------|--------------|---------|------------|
| Airless      | 0,021–0,027<br>Inch | 40°–80°      | 150 bar | ca. 5 %    |

## Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Überarbeitbar und weiterer Systemaufbau nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

## Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

## Deklaration

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweise</b>     | Enthält Konservierungsmittel.<br>Spritznebel nicht einatmen.        |
| <b>Produkt-Code</b> | BSW10.<br>Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. |

**Untergrundvorbehandlung**

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Reversible, wasserempfindliche Anstriche (z. B. Leimfarbe) gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Nicht anstrichgeeignete Beschichtungen und Wandbeläge inklusive Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Nachputzstellen fachgerecht flutieren, bei farbiger Beschichtung ganzflächig. Glatte und dichte Untergründe anschleifen und säubern. Pilz- und algenbefallene Flächen gründlich reinigen und mit Universal-Desinfektionsmittel 542 \* nachbehandeln. (\* Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) Schadhafte Betonflächen mit dem Brillux Betonschutz-System in Stand setzen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

**Erst- und Überholungsanstriche, außen**

| Untergründe <sup>1)</sup>                                                                                                   | Grundanstrich                                                                      | Zwischenanstrich         | Schlussanstrich                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| normal saugende Untergründe außen, z. B. Außenputz (in Abhängigkeit der Druckfestigkeit <sup>2)</sup> )                     | je nach Erfordernis Grundierkonzentrat 938, 1:4 verdünnt oder Lacryl Tiefgrund 595 | Voll- und Abtönfarbe 951 | je nach Farbton 1–2x Voll- und Abtönfarbe 951 |
| stark saugende Untergründe außen, z. B. Außenputz (in Abhängigkeit der Druckfestigkeit <sup>2)</sup> ), Beton <sup>3)</sup> | je nach Erfordernis Lacryl Tiefgrund 595 oder Tiefgrund 545                        |                          |                                               |
| intakte organische Beschichtungen, z. B. Dispersionsfarben, Kunstharzputze, Polymerisatharzanstriche                        | Haftgrund 3720 <sup>4)</sup>                                                       |                          |                                               |

<sup>1)</sup> Zur Beschichtung unbehandelter, asbestfreier Faserzementplatten empfehlen wir Evocryl 200 oder Silicon-Fassadenfarbe 918 einzusetzen. Zur Beschichtung von Asbestzement-Fassadenverkleidungen die Angaben im Praxismerkblatt „Beschichtungssysteme für Asbestzement-Fassadenverkleidungen 2asb“ beachten.

<sup>2)</sup> Mindestdruckfestigkeit > 2,0 N/mm<sup>2</sup> (Druckfestigkeitskategorie CS II und CS III)

<sup>3)</sup> Bei dichtem, nicht bzw. schwach saugendem Beton, z. B. Betonfertigteile, gegebenenfalls Probeflächen mit Haftgrund 3720 anlegen.

<sup>4)</sup> Schadstellen vor dem Grundanstrich mit Tiefgrund 545 oder Lacryl Tiefgrund 595 grundieren.

**Erst- und Überholungsanstriche, innen**

| Untergründe                                                                                                                              | Grundanstrich                                                                                                            | Zwischenanstrich         | Schlussanstrich                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| normal saugende Untergründe, z. B. Innenputz (in Abhängigkeit der Druckfestigkeit <sup>1)</sup> ), Betonmatte Dispersionsfarbenanstriche | falls erforderlich, Lacryl Tiefgrund 595, Tiefgrund 545 oder Haftgrund 3720, Wand-Primer 3729 oder Wand-Primer grob 3728 | Voll- und Abtönfarbe 951 | je nach Farbton 1–2x Voll- und Abtönfarbe 951 |
| nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. Öl- und Lackfarbenanstriche, glänzende Dispersionsfarbenanstriche                         | Haftgrund 3720                                                                                                           |                          |                                               |
| Gipsputz <sup>1)</sup> , Gipskarton <sup>2)</sup> , Gipsbauplatten                                                                       | je nach Erfordernis mit Lacryl Tiefgrund 595, Lacryl Hydro-Gel 695 oder Wand-Primer 3729                                 |                          |                                               |
| Porenbeton, innen                                                                                                                        | Grundierkonzentrat 938, 1:3 wasserverdünnt                                                                               |                          |                                               |
| Wandbeläge, z. B. Raufaser, Rapidvlies, Prägetapeten                                                                                     |                                                                                                                          |                          |                                               |
| intakte, zweikomponentige Beschichtung, z. B. CreaGlas 2K-PU-Finish                                                                      | 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373                                                                                                |                          |                                               |

<sup>1)</sup> Mindestdruckfestigkeit > 2,0 N/mm<sup>2</sup> (Druckfestigkeitskategorie CS II, CS III, CS IV sowie B1–B7)

<sup>2)</sup> Weiche und stark saugende Spachtelzonen und Untergründe im Zuge der Untergrundvorbehandlung mit Lacryl Tiefgrund 595 grundieren.

**Hinweise**

**Zusammenhängende Flächen**

Auf zusammenhängenden Fläche nur Material einer Anfertigung verwenden oder die benötigte Materialmenge mischen.

**Ausbesserungen**

Ausbesserungen in der Fläche zeichnen sich, je nach Objektsituation, mehr oder wenig stark ab. Dieses ist gemäß BFS-Merkblatt Nr. 25, Punkt 4.2.2.1, Abschnitt e) unvermeidlich.

**Kalkausblühungen auf Beton**

An Betonfassadenflächen besteht das Risiko von Kalkausblühungen. Durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm wird der Wasserzutritt von außen unterbunden und dieses Risiko minimiert. Zur Erzielung einer geschlossenen Beschichtung müssen im Vorfeld vorhandene Poren, Lunker und Kiesnester durch z. B. Spachtelung mit Beton-Lunkerspachtel 782 verfüllt werden. Bei vorhandenen Rissen sind rissüberbrückende Beschichtungssysteme mit z. B. Betonfinish 839 oder Betonelast OS 862 einzusetzen.

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neue mineralische Untergründe</b>                      | Neue mineralische Untergründe insbesondere Putzflächen (MG PII, PIII) erst nach Abbindung und Trocknung frühestens nach 14 Tagen, besser nach 4 Wochen beschichten. Je nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch noch längere Zeit beanspruchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schutzkolloide bei Frühfeuchtebelastung</b>            | Bei frühzeitiger Feuchtebelastung nach der Applikation (Tauwasser oder Regen) können wasserlösliche Schutzkolloide konzentriert aus dem Anstrichfilm herausgelöst werden und sich an der Beschichtungs-oberfläche als glänzende Abläufer darstellen. Beim Auftreten solcher Abläufer die Flächen nicht direkt überarbeiten. Die wasserlöslichen Hilfsstoffe werden durch weitere Feuchtebelastung (Regen) selbsttätig wieder abgewaschen. Soll trotzdem eine direkte Überarbeitung erfolgen müssen die Ablaufspuren im Vorfeld gründlich mit Wasser abge- waschen werden. Zur Vermeidung die Beschichtungsarbeiten nur bei geeigneten Witterungsverhältnissen ausführen. |
| <b>Verarbeitung im Innenbereich</b>                       | Bei Anwendung im Innenbereich während der Verarbeitung und Trocknung für gute Be- und Entlüftung sorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Haarrissüberbrückende Beschichtung auf Gipskarton</b>  | Eine haarrissüberbrückende Beschichtung auf z. B. Gipskarton, Gips- faserplatten o. Ä, gemäß VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.2.1.2, kann durch vollflächiges Armieren mit z. B. Glattvlies-Wandbelägen auf Zellstoff- und Glasfaserbasis erzielt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verfärbungen bei Gipskarton</b>                        | Bei der Gefahr des Durchschlagens von Verfärbungen bei unbehan- deltem Gipskarton ist eine zusätzliche absperrende Beschichtung aus- zuführen. Je nach Objektsituation hierzu z. B. Aqualoma 202, Isogrund 924 oder CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 einsetzen. Zur genauen Beurteilung haben sich Musteranstriche über mehrere Plattenbreiten einschließlich der Fugen und Spachtelstellen als sinnvoll erwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spachtelung rauer Flächen</b>                          | Falls erforderlich, raue Flächen vor dem Beschichtungsaufbau durch Spachtelung mit z. B. Briplast Silafill 1886 glätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grundierung bei Gipsputzen</b>                         | Bei Gipsputzen mit starker Saugfähigkeit wird nicht immer eine ausreichende Verfestigung erzielt. Zur sicheren Beurteilung empfehlen wir die Haftung des kompletten Beschichtungsaufbaus mit einem Klebeband-Abrisstest (z. B. Tesa Präzisionskrepp, gold 4334) zu prüfen. Gegebenenfalls ist die Grundierung mit Tiefgrund durchführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ausführung in brillanten bzw. intensiven Farbtönen</b> | Brillante, reine Intensivfarbtöne, z. B. in den Bereichen Gelb, Orange, Rot, Magenta und Gelbgrün, besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbtönen in diesen Bereichen einen abgestimmten Grundfarbton (Basecode) voll deckend vorzustreichen. Über den Regelaufbau hinaus können zusätzliche Anstriche erforderlich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verträglichkeit mit Dichtstoff</b>                     | Bei der Beschichtung von Dichtstoffen z. B. Acryl-Dichtungsmassen können aufgrund höherer Elastizität Risse im Anstrichmaterial auftreten. Darüber hinaus kann es zu Verfärbungen in der Beschichtung kommen. Aufgrund der Vielzahl auf dem Markt befindlicher Dichtungssysteme sind im Einzelfall Eigenversuche zur Beurteilung der Haftung und des Verarbeitungsergebnisses durchzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Hinweise

### **Reduzierung der Oberflächenempfindlichkeit bei Intensivfarbtönen**

Zur Erhöhung der Oberflächenbelastbarkeit und Verringerung des „Schreibeffektes“ bei matten Anstrichen in intensiven Farbtönen empfehlen wir den Zwischen- und Schlussanstrich mit Vetrolux 3100 auszuführen. Weitere Informationen zu den Eigenschaften und der Anwendung im Praxismerkblatt Vetrolux 3100.

### **Höhere Reinigungsfähigkeit der Oberfläche**

Zur Erzielung einer Oberfläche mit höherer Reinigungsfähigkeit (z. B. mehrfacher, partieller Schmutzentfernung mit feuchtem Schwamm), empfehlen wir den Einsatz von Innendispersionsfarben mit einer Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 und mittlerem Glanz oder glänzender Oberfläche.

### **Weitere Angaben**

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de